

## 一般規格

商品名	外観	屈折率 $n^{20D}$	酸価 KOHmg/g	粘度 (Pa · s/25°C)
カナダバルサム	限度内	$\geq 1.515$	$\leq 30$	—
黒コパイババルサム	—	1.515~1.525	65~105	0.9~1.1 1.20~1.40 (高粘度品)
白コパイババルサム	—	1.510~1.525	30~75	2.0~3.0
ツェーデル油	限度内	1.514~1.522	<20	—